


エア緩衝材用粘着テープ

PEダンプロン™

No.335PE No.335PE (透明)

PE基材を使用した、PEエア緩衝材用包装テープ



一般特性

項目	単位	No.335PE	No.335PE(透明)
厚さ	mm	0.075	0.075
粘着力	SUS板 N/25mm	13.00	13.00
	PE板 N/25mm	5.00	5.00
保持力	mm/30分	0.1	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.0	2.0
引張強度	N/25mm	30	35
伸び	%	300	300
基材		ポリエチレン	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

特長

- 裂けにくい材質のため、PEエア緩衝材からはがしやすい
- PEエア緩衝材と同じ材質で廃棄が簡単

用途

- PEエア緩衝材の包装・結束用

印刷・色

	No.335PE	No.335PE(透明)
印刷	—	—
色	青	透明

※印刷、着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)
幅 (mm)	長さ (m)	No.335PE / No.335PE(透明)
50	50	50

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。