


各種一般固定用・スプライシング用途に

両面テープ ND-232N



テープ構成



さらに使いやすく

オートディスペンサー AS-7シリーズ
様々なテープを定尺カット。
貼り付け作業がより効率的になります。



一般特性値

項目	単位	ND-232N
厚さ	mm	0.12
引き剥がし粘着力 (対ステンレス)	N/20 mm	14.0

※上記特性は測定値の一例であり保証値ではありません。

対応可能サイズ

幅 (mm)	長さ (m)
10~1200	50

※入り数他、詳細はご相談ください。

使用及び保管上の注意

- 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
- 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラーまたはプレスにて十分行ってください。
- 凸凹や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
- テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後、数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は直射日光の当たらない冷暗室を選んでください。
- 使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適合するか、充分ご確認の上、ご使用ください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページ <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店

テープのことなら何でもご相談



まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

<https://tape-omakase-navi.com/>

検索