

OPP粘着テープ ダンプロンシリーズ

ダンプロンエースNo.3200/ダンプロンテープNo.375



一般特性

項目	単位	特性値	
		No.3200	No.375
厚さ	mm	0.070	0.090
粘着力	N/25mm	8.00	8.00
保持力	mm/30分	0.5	0.5
巻戻し力	N/25mm	2.3	3.3
引張り強度	N/25mm	127	170
伸び	%	150	160

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)	
長さ(m)	幅(mm)	No.3200	No.375
50	25	100	100
	38	80	80
	50	50	50
	60	50	50
	75	40	40
100	25	100*	—
	38	80*	—
	50	50	—
	60	50	—
	75	40*	—
500	38	7*	6*
	50	5	5
	60	4*	4
1000	38	4*	—
	50	3	—
	60	4*	—

※上記*は受注生産品につきロット、納期などについては、担当者にお問い合わせください。
※上記以外のサイズと在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。

特長

強度と粘着力にすぐれたOPP粘着テープです。
基材の厚さが異なる2種類を用意しました。

規格

品番	No.3200	No.375
50m巻	○	○
100m巻	○	—
500m巻	○	○
1000m巻	○	—
着色	—	—
印刷	—	—
色	透明・段ボール色	

印刷、着色は出来ません。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページ <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店