

## ダンプロンロング DL-30の特性報告書

2018 年 11月 1日

発行責任者 QESセンター

No. NJ-18030



貴社よりご依頼のありました、ダンプロンロング DL-30の特性値につきまして、以下ご報告致します。

### 1. 試料

ダンプロンロング DL-30

### 2. 試験項目と方法

- 1 厚 さ . . . ダイヤルゲージによる。
- 2 粘着力 . . . 引張試験機にて測定する。  
被着体：ステンレス板、引張速度：300mm/分
- 3 保持力（ステン板） . . . 接着面積：25mm×25mm へ 40℃×19.6N荷重を吊るし  
30 分後のズレ距離を測定。
- 4 巻戻し力 . . . 巻戻し試験機にて測定する。巻戻し速度：30m/分
- 5 引張強度 . . . 引張試験機にて測定する。引張速度：300mm/分
- 6 伸 び . . . 引張試験機にて測定する。引張速度：300mm/分

### 3. 特性値一覧

表-1

| 試 験 項 目 |          | DL-30 |
|---------|----------|-------|
| 厚 さ     | (mm)     | 0.055 |
| 粘着力     | (N/25mm) | 8.70  |
| 保持力     | (mm)     | 0.1   |
| 巻戻し力    | (N/25mm) | 2.0   |
| 引張強度    | (N/25mm) | 110   |
| 伸 び     | (%)      | 160   |

表記中の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

— 以上 —

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものではありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。