Nitto

Technical Data Sheet

クロスラインテープ　ラインテープＬＣ－Ａの特性報告書

2013 年　10月 1日　　発行責任者　ＱＥＳセンター　　No. ＮＪ－１３１５０

貴社よりご依頼のありました、クロスラインテープ　ラインテープＬＣ－Ａの特性値につきまして、以下、ご報告致します。

１．試　料

クロスラインテープ　ラインテープＬＣ－Ａ（黄色）

２．試験項目と方法

-1 厚　さ　・・・ ダイヤルゲージによる。

-2 粘着力　・・・ 引張試験機にて測定する。
被着体：ステンレス板、引張速度：300mm/分

-3 保持力（ステン板）・・・ 接着面積：25mm×25mm へ 40℃×19.6Ｎ荷重を吊るし 60 分後のズレ距離を測定。

-4 引張強度　・・・ 引張試験機にて測定する。引張速度：300mm/分

-5 伸　び　・・・ 引張試験機にて測定する。引張速度：300mm/分

３．特性値一覧

表－１

試　験　項　目	ラインテープＬＣ－Ａ（黄色）
厚　さ　(mm)	０．１７０
粘着力　(N/20mm)	８．００
保持力　(mm)	０．１
引張強度　(N/20mm)	２６０．０
伸　び　(%)	１８．０

表記中の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

－以上－

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものでもありません。
ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。
尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工CSシステム株式会社

Nitto

Technical Data Sheet

クロスラインテープ　ラインテープＬＣ－Ａの特性報告書

2013 年　10月 1日　　発行責任者　ＱＥＳセンター　　No. ＮＪ－１３１５１

貴社よりご依頼のありました、クロスラインテープ　ラインテープＬＣ－Ａの特性値につきまして、以下、ご報告致します。

１．試　料

クロスラインテープ　ラインテープＬＣ－Ａ（白色）

２．試験項目と方法

-1 厚　さ　・・・ ダイヤルゲージによる。

-2 粘着力　・・・ 引張試験機にて測定する。
被着体：ステンレス板、引張速度：300mm/分

-3 保持力（ステン板）・・・ 接着面積：25mm×25mm へ 40℃×19.6Ｎ荷重を吊るし 60 分後のズレ距離を測定。

-4 引張強度　・・・ 引張試験機にて測定する。引張速度：300mm/分

-5 伸　び　・・・ 引張試験機にて測定する。引張速度：300mm/分

３．特性値一覧

表－１

試　験　項　目	ラインテープＬＣ－Ａ（白色）
厚　さ　(mm)	０．１６５
粘着力　(N/20mm)	８．００
保持力　(mm)	０．１
引張強度　(N/20mm)	２７０．０
伸　び　(%)	１８．０

表記中の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

－以上－

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものでもありません。
ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。
尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工CSシステム株式会社